



240021340017



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1358

检 验 报 告

合同号：2026041350

报告编号：20263577

产品(试样)名称：火试金黏土坩埚

委托(受检)单位：洛阳炬星窑炉有限公司

检 验 类 别：委托检验

服务专线：0379-64205941, 64205942

业务受理：0379-64205934, 64205936

技术咨询：0379-64205947

异议处理：0379-64205930

办公室：0379-64205931, 64205933

地址：河南省洛阳市涧西区西苑路43号

邮编：471039

E-mail: n64205931@163.com; nhzxywsl@126.com



国家耐火材料质量检验检测中心
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
质检中心

4103050204620

国家耐火材料质量检验检测中心

检验报告

国耐材质检(委)字(2026)第 3577 号 (合同号: 2026041350)

共 1 页 第 1 页

单位名称	洛阳炬星窑炉有限公司	委托日期/ 检验开始日期	2026-4-13
单位地址	洛阳市涧西区科技工业园兴业一路一号	特征状态	异形
试样名称	火试金黏土坩埚	试样数量	1块
牌号编号	/	检验结束日期/ 报告日期	2026-4-17

检验结果

检验项目	单 值	平均值	检验依据或说明
SiO ₂	% 52.59	-----	GB/T 21114-2019
Al ₂ O ₃	% 39.38	-----	GB/T 21114-2019
Fe ₂ O ₃	% 1.18	-----	GB/T 21114-2019
CaO	% 0.39	-----	GB/T 21114-2019
MgO	% 3.99	-----	GB/T 21114-2019

以下空白

备 注	/
-----	---

声 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检验报告无“检验报告专用章”及编制、审核、批准人签字无效。 2. 检验报告涂改无效。 3. 复制检验报告无效。 4. 客户委托送检的, 其检验数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5. 客户提供的样品来源信息, 本中心不负责真实性。 6. 客户要求的偏离, 检测结果不作为检测样品的符合性的证明。 7. 检验报告若有异议, 应于收到检验报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
-----	---

编制: 韩丹 韩丹

审核: 曹海洁 曹海洁

批准: 闻彪 闻彪

